

ARROW

D025 **INTONACO ACRILICO - 1,2 mm**

DESCRIZIONE

ARROW è un intonaco rustico acrilico a base d'acqua, a grana media (1,2 mm), a base di copolimeri sintetici, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee.

ARROW è di facile applicazione, resistente agli alcali e alla luce e con una buona permeabilità all'acqua. Risultato di un intonaco elastico e duro, adatto per applicazioni esterne.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

La raccomandazione generale è di applicare su superfici pulite e ben stagionate, prive di polvere, olio e umidità.

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Mortaio	1 strato di ONE PRIMER
Cemento prefabbricato	1 strato di ONE PRIMER
Calcestruzzo	1 strato di ONE PRIMER
Malta a base minerale	1 strato di ONE PRIMER
Intonaco a base d'acqua	1 strato di ONE PRIMER

Condizioni dell'aria e della superficie di appoggio:

- Temperatura dell'aria: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa all'ambiente: <85%
- Temperatura della superficie di appoggio: min. +5°C / max. +35°C

PRIMA MANO – 1° PASSO

Consumo: ca. 1,5 - 1,8 kg/m² (0,13 - 0,16 kg/ft²) Applicare ARROW con spatola inox su tutta la superficie.

SECONDA MANO – 2° PASSO

Una volta che la prima mano è completamente indurita, fratazzare una spatola di plastica sulla superficie per rimuovere ogni segno di spatola e uniformare la superficie.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +10°C e +30°C (+50°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI CRESCENTE O PERMANENTE UMIDITÀ.**

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2 Assorbimento d'acqua EN 1062-3 Adesione EN 1542 Durabilità EN 13687-3 Conducibilità Termica EN 1745 Reazione al fuoco EN 13501-1

CONSERVAZIONE

ARROW mantiene le sue proprietà in magazzino per 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

DISPOSIZIONE

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

TAVOLA TECNICA ARROW

Aspetto	rustico e ruvido
Colore	bianco
Packaging	25kg
Viscosità	28.000 ± 2.000 m.Pa.s.
Residuo secco	70 ± 2%
Diluizione	pronto all'uso
Strumenti d'applicaz.	spatola
Peso specifico	1.75 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	1.5-1.8 kg/m ²
Asciutto al tatto	4-5 ore a 20°C
Asciutto da riverniciare	18-24 ore
Permeabilità all'acqua EN ISO 7783-2	V2 (SD < 0,385 m)
Assorbimento dell'acqua EN 1062-3	W2 (w ≤ 0,255[kg/(m ² ·h0,5)])
Durabilità EN13687-3	Conforme (≥ 0,3 MPa)
Conducibilità termica EN1745	0,642 W/m·K
Reazione al fuoco EN13501-1	Classe C
VOC	<30g/l pittura murale e sottocategoria L valore massimo UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.10.0000

Documento MTDS 025ITA

Data di emissione 01.03.2020

Revisione

DECORA[®] A&C è un marchio di Decora A&C Pte Ltd, Singapore, progettata e prodotta interamente in Italia
info@decora-italia.com